

## top mat

### Описание

Экстраматовая, водоземulsionная краска. Устойчива к частому мытью. Предотвращает проникновению грязи и пятен в краску.

### Применение

Особенно подходит для внутренних помещений с повышенной эксплуатацией, где требуется большая устойчивость к грязи и мытью, таких как гостиная, кухня, коридор, столовая, детская.

### Свойства:



> Высокая устойчивость к грязи и большинству бытовых пятен (жир, кофе, томаты, акварель, водные маркеры и т.д.)



> Высокая адгезия к большинству строительных материалов

> Высокая устойчивость к трениям и замывам



> Подходит для мытья с мыльным раствором

> Дружелюбна к подкрашиванию



> Против плесени и грибка

> Высокая укрывистость

> Высокая воздухопроницаемость

> Степень блеска 2%

> Экологична

> Без интенсивного запаха

### Сертификаты и испытания

Изготовлена в соответствии со стандартами качества ISO 9000

Безопасна (не горит) категория B-s2,d0

Устойчивость к стиранию класс 1 UNE-EN 13300

Европейский сертификат Ecolable ES-CAT/044/003

Не токсична UNE-EN 71-3

### Технические характеристики:

Состав:	Акриловая дисперсия
Пигмент:	Диоксид титана
Основа (растворитель):	Вода
Плотность:	BL 1,52 кг/л, TR 1,27 кг/л
Вязкость:	3500-5700
Сухой остаток	61-71%
Высыхание:	2 часа на отлип
Повторное нанесение:	Не ранее чем через 24 часа
Расход:	12-15м <sup>2</sup> /л
<small>в зависимости от метода нанесения, впитываемости поверхности.</small>	



## Условия применения:

Температура: от 5°C до 35°C

Нормальная влажность воздуха: 65%

Количество слоев: 2 (При пористой поверхности, определенном цвете краски, а так же цвете поверхности фона, может потребоваться нанесение несколько слоев)

Инструмент: Кисть, валик, распылитель.

Грунт: Необходимость грунтования и выбор грунтовки зависит от выбранной поверхности.

Применение: Тщательно перемешать продукт перед его применением. Не наносить на горячие поверхности. Наносить покрытие после указанного времени нанесения грунтовки.

Разведение: Допускается разбавление водой до необходимой консистенции (без существенных потерь химических свойств), но не более 5 % от объема продукта.

## Подготовка поверхностей:

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и ржавчины.

### Некрашенные поверхности:

Железо, медь, сталь: удалить налет ржавчины или любой другой с помощью колючей кисти и обезжирить. Нанесите высоко-адгезионную грунтовку.

### Штукатурка, цемент, гипс:

Обеспечьте поверхность, нанесите грунтовку AVIUM Primer валиком и тщательно обработайте поверхность.

### Гипсокартон:

Нанесите универсальную грунтовку AVIUM Primer и тщательно обработайте поверхность.

### Уже окрашенные эмалью или другой краской содержащей смолы:

Если краска хорошо держится, вымойте и приступите к лёгкому шлифованию, очистите полученную пыль и нанесите непосредственно краску. Если краска плохо держится, снимите ее полностью и действуйте как на неокрашенных поверхностях.

### Транспортировка и хранение:

Перед использованием продукта, тщательно перемешайте его. Плотнo закройте крышкой, не храните в холоде и при высоких температурах. Срок годности 36 месяцев при заводской упаковке.

### Презентация:

Упаковка 0,9л и 5л  
Колеровочные базы : BL и TR

### Информация и технический отдел:

Телефон: +7(495) 989-21-02  
Email: [info@inviktus.ru](mailto:info@inviktus.ru)

## Ориентировочная таблица устойчивости к бытовым загрязнениям:

Пятно	15 минут	30 минут	1 час
Масло/жир	Исчезнет	Исчезнет	Исчезнет
Кофе	Исчезнет	Возможен лёгкий налёт (зависит от цвета)	Возможен лёгкий налёт (зависит от цвета)
Чай	Исчезнет	Исчезнет	Исчезнет
Акварельный маркер	Исчезнет	Исчезнет	Исчезнет
Вино	Исчезнет	Возможен лёгкий налёт (зависит от цвета и кислотного состава вина)	Возможен лёгкий налёт (зависит от цвета и кислотного состава вина)

\*ВНИМАНИЕ указанные параметры являются ориентировочными. Результат зависит от состава продукта попавшего на окрашенную поверхность, степени проникновения в поверхность, длительности нахождения загрязнителя на поверхности, температуры при которой происходило проникновение и влажности помещения.

\*\*Продукты с повышенным содержанием спирта, кислот являются химически-агрессивными и разрушают любую поверхность в т.ч. Лакокрасочное покрытие.

### ВАЖНО!

Краску держать в плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей. При отливании (использовании) краски при окрасочных работах тару с краской необходимо сразу плотно закрыть. Отливать краску в ванночку необходимо непосредственно перед самой окраской и непосредственным использованием. Не держать открытой тару с краской. Не держать и не оставлять на длительное время краску в ванночке.



## Инструкция по нанесению краски AVIUM

- 1: Опустите валик в кюветку не более 2х раз.
- 2: Выжмите (прокатите) валик с помощью решетки в кюветке (то место где НЕТ краски, оно ребристое) не менее 5-7 раз используя легкое давление.
- 3: НЕ ЧЕРПАЙТЕ большое количество краски на валик и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ не отжатый валик. Краска обладает высокой степенью укрывистости и не допускает толстослойного нанесения как в бюджетных красках, во избежание появления полос от валика, шагрени и других дефектов корректного окрашивания стен.
- 4: Наносите краску на поверхность строго в одном направлении сверху-вниз или снизу-вверх.
- 5: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ кускообразное нанесение во избежание появления пятен с непрокрасами/наслоениями излишних слоев и других дефектов некорректного окрашивания стен. Краска содержит высококачественные пигменты и наносится должна равномерными слоями.
- 6: При переходе от ряда к ряду окрашивания используйте небольшой нахлест во избежание образования стыков от валика на стене.
- 7: Раскатывайте краску при нанесении равномерными штрихами, НЕ проводите валиком по одному месту более 3 раз, во избежание «отрывания» уже схватившегося пигмента и образования проплешин.
- 8: Допускается разведение краски водой только в случае острой необходимости не более чем на 5%.
- 9: Используйте только высококачественный валик из микрофибры с длиной ворса не более 10-12мм.
- 10: Высыхание грунта перед окрашиванием не менее чем 24 часа при работе с валиком.
- 11: Высыхание на краску на отлив 2 часа. Второй слой наносится не ранее чем через 24 часа.
- 12: Для каждого цвета краски рекомендуем использовать отдельный валик.



## Решение под механизацию

## База BL

## База TR

Разбавление под механизацию	один слой без разбавления, два слоя не более 5%	
Давление	80-100	
Оборудование	аппарат не менее 2-х литров	
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	208 под гладкотянутый лепной декор, 308 под лепной декор с орнаментом	
Сопла Graco серии FFLP поверхность	512-514	512-514
Сопла Graco серии LP поверхность		
Расход в один слой, среднее значение	180	180
Расход в два слоя, среднее значение	360	360
Температура	20-25	20-25
Влажность	50-60	50-60
Применение осушителя после окрашивания	рекомендуется	рекомендуется
Рекомендуемый грунт	грунт Avium Primer, ГГП 1 слой	грунт Avium Primer, ГГП 1 слой
<b>ВАЖНО!!! После механизированного нанесения Avium Primer, рекомендуется просушить его в течение 24 часов, в редких случаях до 72 часов, в зависимости от микроклимата на объекте.</b>		
Количество слоёв	1, можно 2	рекомендуется 2
Время между слоями	мокрый по мокрому (1-2 часа), по сухому между слоями 4 часа	мокрый по мокрому (1-2 часа), по сухому между слоями 4 часа
Смещение факела <small>(требуется пояснения, желательно фото или видео)</small>	1/3t	1/5, при плотной укладке необходимо увеличить скорость проводки

## Решение под валик

Разбавление (%)	не более 5%
Шубка	микроплюш, микролон, микрофибра
Длина ворса	10-12 мм
Расход в один слой	70-90 мл
Расход в два слоя	140-180 мл
Температура	20-25 С
Влажность	60-80
Применение осушителя после окрашивания	рекомендуется
Рекомендуемый грунт	грунт Avium Primer, ГГП
Количество слоёв	2
Время между слоями	4