

mat

Описание

Экстраматовая, водоземulsionная краска.

Применение

Подходит для внутренних помещений, где требуется создание максимально матового эффекта. Рекомендуется для окрашивания помещений с пониженной интенсивностью активной жизнедеятельности.

Свойства:



- > Подходит для лёгкой влажной уборки
- > Высокая адгезия к большинству строительных материалов
- > Дружелюбна к подкрашиванию



- > Высокая укрывистость
- > Высокая воздухопроницаемость
- > Экологична



- > Степень блеска 2%
- > Без интенсивного запаха

Сертификаты и испытания

Изготовлена в соответствии со стандартами качества ISO 9000

Соответствует ТУ: ТУ 20.30.11-021-49417770-2020

Безопасна (не горит) категория В-s2,d0

Устойчивость к стиранию класс 2 UNE-EN 13300

Европейский сертификат Ecolable ES-CAT/044/003

Не токсична UNE-EN 71-3

Технические характеристики:

Состав:	Акриловая дисперсия
Пигмент:	Диоксид титана
Основa (растворитель):	Вода
Плотность:	BL 1,53 кг/л, TR 1,26 кг/л
Вязкость:	4100
Сухой остаток:	62,2%
Высыхание:	2 часа на отлип
Повторное нанесение:	Не ранее чем через 24 часа
Расход:	10-12м ² /л

в зависимости от метода нанесения, впитываемости поверхности.



Условия применения:

Температура: от 5°C до 35°C

Нормальная влажность воздуха: 65%

Количество слоев: 2 (При пористой поверхности, определенном цвете краски, а так же цвете поверхности фона, может потребоваться нанесение несколько слоев)

Инструмент: Кисть, валик, распылитель.

Грунт: Необходимость грунтования и выбор грунтовки зависит от выбранной поверхности.

Применение: Тщательно перемешать продукт перед его применением. Не наносить на горячие поверхности. Наносить покрытие после указанного времени нанесения грунтовки.

Разведение: Допускается разбавление водой до необходимой консистенции (без существенных потерь химических свойств), но не более 5 % от объема продукта.

Ввод в эксплуатацию: От 3х до 28 дней (в зависимости от цвета и температурных условий)

Подготовка поверхностей:

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и ржавчины.

Штукатурка, цемент, гипс:

Обеспыльте поверхность, нанесите грунтовку AVIUM Primer и тщательно обработайте поверхность.

Нестандартные поверхности:

Железо, медь, сталь: удалить налет ржавчины или любой другой с помощью колючей кисти и обезжирить. Нанесите высоко-адгезионную грунтовку.

Гипсокартон:

Нанесите универсальную грунтовку AVIUM Primer валиком и тщательно обработайте поверхность.

Уже окрашенные эмалью или грунтовой краской содержащей смолы:

Если краска хорошо держится, вымойте и приступите к лёгкому шлифованию, очистите полученную пыль и нанесите непосредственно краску. Если краска плохо держится, снимите ее полностью, зашлифуйте, обезжирьте и обеспыльте поверхность. Нанесите подходящую грунтовку.

Транспортировка и хранение:

Перед использованием продукта, тщательно перемешайте его. Плотнo закройте крышкой, не храните в холоде и при высоких температурах. Срок годности 36 месяцев при заводской упаковке.

Презентация:

Упаковка 0,9л и 5л
Колеровочные базы : BL и TR

Информация и технический отдел:

Телефон: +7(495) 989-21-02
Email: info@inviktus.ru



Инструкция по нанесению краски AVIUM

- 1: Опустите валик в кюветку не более 2х раз.
- 2: Выжмите (прокатите) валик с помощью решетки в кюветке (то место где НЕТ краски, оно ребристое) не менее 5-7 раз используя легкое давление.
- 3: НЕ ЧЕРПАЙТЕ большое количество краски на валик и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ не отжатый валик. Краска обладает высокой степенью укрывистости и не допускает толстослойного нанесения как в бюджетных красках, во избежание появления полос от валика, шагрени и других дефектов корректного окрашивания стен.
- 4: Наносите краску на поверхность строго в одном направлении сверху-вниз или снизу-вверх.
- 5: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ кускообразное нанесение во избежание появления пятен с непрокрасами/наслоениями излишних слоев и других дефектов некорректного окрашивания стен. Краска содержит высококачественные пигменты и наносится должна равномерными слоями.
- 6: При переходе от ряда к ряду окрашивания используйте небольшой нахлест во избежание образования стыков от валика на стене.
- 7: Раскатывайте краску при нанесении равномерными штрихами, НЕ проводите валиком по одному месту более 3 раз, во избежание «отрывания» уже схватившегося пигмента и образования проплешин.
- 8: Допускается разведение краски водой только в случае острой необходимости не более чем на 5%.
- 9: Используйте только высококачественный валик из микрофибры с длиной ворса не более 10-12мм.
- 10: Высыхание грунта перед окрашиванием не менее чем 24 часа при работе с валиком.
- 11: Высыхание на краску на отлив 2 часа. Второй слой наносится не ранее чем через 24 часа.
- 12: Для каждого цвета краски рекомендуем использовать отдельный валик.

Решение под механизацию*

База BL

База TR

Разбавление под механизацию	до 10 %	до 5%
Давление	100-120	100-120
Оборудование	аппарат не менее 2-х литров	
Сопла Graco серии FFLP под лепной декор	210 под гладкотянутый лепной декор, 308-310 под лепной декор с орнаментом	
Сопла Graco серии FFLP поверхность	512-514	512-514
Сопла Graco серии LP поверхность	515	515
Расход в один слой, среднее значение	200	180-200
Расход в два слоя, среднее значение	400	380-400
Температура	20-25	20-25
Влажность	50-60	50-60
Применение осушителя после окрашивания	рекомендуется	рекомендуется
Рекомендуемый грунт	грунт Avium Primer, ГГП 1 слой	грунт Avium Primer, ГГП 1 слой

ВАЖНО!!! После механизированного нанесения Avium Primer, рекомендуется просушить его в течение 24 часов, в редких случаях до 72 часов, в зависимости от микроклимата на объекте.

Количество слоёв	1, можно 2	рекомендуется 2
Время между слоями	мокрый по мокрому (1-2 часа), по сухому между слоями 4 часа	мокрый по мокрому (1-2 часа), по сухому между слоями 4 часа
Смещение факела <small>(требуется пояснения, желательно фото или видео)</small>	1/3т	1/5, при плотной укладке необходимо увеличить скорость проводки

Решение под валик

Разбавление (%)	не более 5%
Шубка	микроплюш, микролон, микрофибра
Длина ворса	12-14 мм
Расход в один слой	80-90 мл
Расход в два слоя	160-180 мл
Температура	20-25 С
Влажность	60-80
Применение осушителя после окрашивания	рекомендуется
Рекомендуемый грунт	грунт Avium Primer, ГГП
Количество слоёв	2
Время между слоями	4