

ceiling

Описание

Экстраматовая, водоземulsionная краска для потолка.

Применение

Экстраматовая, плотная краска на водной основе. Разработана для создания выравнивающего визуального эффекта на потолках.

Свойства:



> Подходит для лёгкой влажной уборки

> Высокая укрывистость



> Высокая воздухопроницаемость

> Экологична

> Степень блеска 2%



> Против плесени и грибка

> Без интенсивного запаха

Сертификаты и испытания

Изготовлена в соответствии со стандартами качества ISO 9000

Соответствует ТУ: ТУ 20.30.11-021-69002751-2022

Безопасна (не горит) категория В-s2,d0

Устойчивость к стиранию класс 2 UNE-EN 13300

Европейский сертификат Ecolable ES-CAT/044/003

Не токсична UNE-EN 71-3

Технические характеристики:

Состав:	Акриловая дисперсия
Пигмент:	Диоксид титана
Основа (растворитель):	Вода
Плотность:	1,5 кг/л
Вязкость:	4800
Сухой остаток:	58%
Высыхание:	2 часа на отлип
Повторное нанесение:	Не менее чем через 5 часов
Расход: <small>в зависимости от метода нанесения, впитываемости поверхности.</small>	10-12м ² /л



AVIUM ceiling

Условия применения:

Температура: от 5°C до 35°C Нормальная влажность воздуха: 65%

Количество слоев: 2 (При пористой поверхности, определенном цвете краски, а так же цвете поверхности фона, может потребоваться нанесение несколько слоев)

Инструмент: Кисть, валик, распылитель.

Грунт: Необходимость грунтования и выбор грунтовки зависит от выбранной поверхности.

Применение: Тщательно перемешать продукт перед его применением. Не наносить на горячие поверхности. Наносить покрытие после указанного времени нанесения грунтовки.

Разведение: Допускается разбавление водой до необходимой консистенции (без существенных потерь химических свойств), но не более 5 % от объема продукта.

Ввод в эксплуатацию: От 3х до 28 дней (в зависимости от температурных условий)

Подготовка поверхностей:

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без жира, пыли и ржавчины.

Штукатурка, цемент, гипс:

Обеспыльте поверхность, нанесите грунтовку AVIUM Primer и тщательно обработайте поверхность.

Нестандартные поверхности:

Железо, медь, сталь: удалить налет ржавчины или любой другой с помощью колючей кисти и обезжирить. Нанесите высоко-адгезионную грунтовку.

Гипсокартон:

Нанесите универсальную грунтовку AVIUM Primer и тщательно обработайте поверхность.

Уже окрашенные эмалью или другой краской содержащей смолы:

Если краска хорошо держится, вымойте и приступите к лёгкому шлифованию, очистите полученную пыль и нанесите непосредственно краску. Если краска плохо держится, снимите ее полностью, зашлифуйте, обезжирьте и обеспыльте поверхность. Нанесите подходящую грунтовку.

Транспортировка и хранение:

Перед использованием продукта, тщательно перемешайте его. Плотнo закройте крышкой, не храните в холоде и при высоких температурах. Срок годности 36 месяцев при заводской упаковке.

Презентация:

Упаковка 5л | Цвет: Белый

Информация и технический отдел:

Телефон: +7(495) 989-21-02
Email: info@inviktus.ru



Инструкция по нанесению краски AVIUM

- 1: Опустите валик в кюветку не более 2х раз.
- 2: Выжмите (прокатите) валик с помощью решетки в кюветке (то место где НЕТ краски, оно ребристое) не менее 5-7 раз используя легкое давление.
- 3: НЕ ЧЕРПАЙТЕ большое количество краски на валик и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ не отжатый валик. Краска обладает высокой степенью укрывистости и не допускает толстослойного нанесения как в бюджетных красках, во избежание появления полос от валика, шагрени и других дефектов корректного окрашивания стен.
- 4: Наносите краску на поверхность строго в одном направлении сверху-вниз или снизу-вверх.
- 5: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ кускообразное нанесение во избежание появления пятен с непрокрасами/наслоениями излишних слоев и других дефектов некорректного окрашивания стен. Краска содержит высококачественные пигменты и наносится должна равномерными слоями.
- 6: При переходе от ряда к ряду окрашивания используйте небольшой нахлест во избежание образования стыков от валика на стене.
- 7: Раскатывайте краску при нанесении равномерными штрихами, НЕ проводите валиком по одному месту более 3 раз, во избежание «отрывания» уже схватившегося пигмента и образования проплешин.
- 8: Допускается разведение краски водой только в случае острой необходимости не более чем на 5%.
- 9: Используйте только высококачественный валик из микрофибры с длиной ворса не более 10-12мм.
- 10: Высыхание на отлип 2 часа. Второй слой наносится не ранее чем через 5 часов.
- 11: Для каждого цвета краски рекомендуем использовать отдельный валик.